

ACTIBIT VS

ACTIBIT VS es un activante de adhesividad para betunes asfálticos, betún caucho y betunes modificados, para mezclas calientes y semicalientes.

APLICACIÓN

ACTIBIT VS se emplea, a muy bajas concentraciones, para mejorar la adhesividad del betún asfáltico a los áridos en las mezclas en caliente. Este producto incrementa la adhesividad de los ligantes asfálticos frente a los áridos y su resistencia al desplazamiento en presencia de agua, aumentando de manera notable la resistencia conservada de las mezclas.

ACTIBIT VS presenta buena resistencia al calor sin perder sus propiedades, por lo tanto, los betunes dopados no pierden sus características mejoradas, aunque se mantengan por largo tiempo almacenados.

DOSIFICACIÓN Y CONDICIONES DE APLICACIÓN

La dosificación del **ACTIBIT VS** suele variar entre 0,3 y 0,5% sobre betún (3 y 5 kilogramos por tonelada), aunque es conveniente que los porcentajes idóneos de activante se determinen para cada tipo de árido mediante los ensayos habituales.

ACTIBIT VS, al ser líquido, se añade al betún directamente en cisternas homogenizándose fácilmente con una simple acción de recirculación por bombas o se pueden añadir en fase de producción del conglomerado utilizando sistemas automáticos de dosificación.

FAMILIA QUÍMICA

ACTIBIT VS es un producto a base de polímeros orgánicos, obtenidos mediante un proceso original de síntesis no contiene diluyentes ni disolventes que rebajen su viscosidad.

PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

| | |
|--------------------|-------------------------------|
| Estado físico: | Líquido |
| Color: | Ámbar |
| Densidad a 25°C: | 0,95 ± 0,02 g/cm ³ |
| Viscosidad a 25°C: | 12 ± 3 St |
| Índice de amina: | 340 ± 20 mg KOH/g |

ALMACENAMIENTO

ACTIBIT VS es estable a temperatura ambiente y en su envase original almacenado a la sombra.

EMBALAJE

ACTIBIT VS se suministra en bidones metálicos de 180 kg o IBC de 900 kg.

SEGURIDAD

ACTIBIT VS debe ser manipulado con guantes y gafas de seguridad. En caso de contacto, lavar con agua abundante. Para más información consultar la ficha de datos de seguridad del producto.

Las informaciones y recomendaciones de esta Ficha Técnica son las más fehacientes de acuerdo con lo mejor de nuestros conocimientos, sin embargo, nada en este documento debe interpretarse como una garantía. Los usuarios deberán realizar sus propios ensayos para determinar la aplicabilidad de esta información o de la idoneidad de los productos para su aplicación particular.

Las informaciones relativas al empleo de los productos descritos no pueden interpretarse como recomendación de la infracción de una patente y no se asume ninguna responsabilidad por la infracción que surja de tal uso.