

QP-RAP/F

QP-RAP/F es un rejuvenecedor para asfaltos envejecidos y oxidados. Se utiliza para devolver ciertas propiedades intrínsecas a los ligantes presentes en mezclas asfálticas a final de sus vidas útiles que vienen reutilizados en nuevos ciclos productivos.

APLICACIÓN

QP-RAP/F permite la introducción de altos porcentajes de material asfáltico fresados en mezclas de nueva utilización.

QP-RAP/F tiene una capacidad regenerante, plastificante y antioxidante actuando sobre el betún con su acción penetrante, además permite una mejor mojabilidad de la componente granular por parte del ligante de nueva aportación mejorando la envuelta.

DOSIFICACIÓN Y CONDICIONES DE APLICACIÓN

QP-RAP/F se utiliza en porcentajes diferentes en función de la cantidad y de las características del material fresado introducido en la nueva mezcla.

Se aconseja una dosificación aproximada entre el 0,15% y el 0,30% sobre la cantidad de ligante de nueva aportación por cada 10% de material fresado introducido.

En la siguiente tabla se identifican valores de referencia para el uso del producto:

RAP en la mezcla %	Betún de aportación %	QP-RAP/F (% sobre el betún de aportación)	
		MIN	MAX
10%	5% (50 kg/ton de mezcla asfáltica)	0,15% (75g)	0,30% (150 g)
20%		0,30% (150 g)	0,60% (300 g)
30%		0,45% (225 g)	0,90% (450 g)
40%		0,60% (300g)	1,20% (600 g)
50%		0,75% (375g)	1,50% (750g)

Se aconseja efectuar estudios previos de laboratorio para definir la cantidad óptima.

QP-RAP/F se añade al betún antes de la producción. Su dispersión es inmediata y una simple recirculación es suficiente para garantizar la homogeneidad.

FAMILIA QUÍMICA

QP-RAP/F es una mezcla de polímeros orgánicos, obtenidos mediante un proceso original de síntesis y aceites de origen vegetales.

PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

Estado físico:	Líquido viscoso
Color:	Pardo oscuro
Densidad a 25°C:	1,010 ± 0,02 g/cm ³
Viscosidad a 25°C:	4 ± 1 St
Índice de acidez:	40 ± 10 mg KOH/g

ALMACENAMIENTO

Estable a temperatura ambiente y en su envase original almacenado a la sombra.

EMBALAJE

QP RAP/F se suministra en bidones metálicos de 200 kg o en contenedores IBC de 1000 kg

SEGURIDAD

Este producto debe ser manejado con guantes y gafas de seguridad. En caso de contacto, lavar con agua abundante.
Para más información consultar la ficha de datos de seguridad del producto.

Las informaciones y recomendaciones de esta Ficha Técnica son las más fehacientes de acuerdo con lo mejor de nuestros conocimientos. Sin embargo, nada en este documento debe interpretarse como una garantía. Los usuarios deberán realizar sus propios ensayos para determinar la aplicabilidad de esta información o de la idoneidad de los productos para su aplicación particular.

Las informaciones relativas al empleo de los productos descritos no pueden interpretarse como recomendación de la infracción de una patente y no se asume ninguna responsabilidad por la infracción que surja de tal uso.